

# PUFAS MC Tapeziergerätekleister

Schnelllöslicher, kunstharzverstärkter Methylcellulosekleister für Tapeziergeräte.

**Anwendungsbereich:** *PUFAS MC Tapeziergerätekleister* eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rohfasertapeten, schwere Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	7 - 8
Löslichkeit:	nach 10 - 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *PUFAS Füllspachtel innen* oder *pufamur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

**Verarbeitung:** *PUFAS MC Tapeziergerätekleister* unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 10 - 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750-g-Dose *PUFAS Wandbelags- und Bordürenkleber* pro 200-g-Päckchen *PUFAS MC Tapeziergerätekleister*. Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Paket	500-g-Paket reicht für
Tapeziergeräte	1 : 35	17,5 l	ca. 85 m <sup>2</sup>
Bürstenauftrag	1 : 70	35 l	ca. 160 m <sup>2</sup>
Vorkleistern	1 : 70	35 l	ca. 160 m <sup>2</sup>
leichte Tapeten, Papiertap.	1 : 35	17, 5 l	ca. 85 m <sup>2</sup>
mittlere Tapeten	1: 32	16 l	ca. 80 m <sup>2</sup>
schwere Tapeten, Textil-, Präge- + Vinyltapeten	1 : 30	15 l	ca. 75 m <sup>2</sup>
Rohfaser	1 : 32	16 l	ca. 80 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern.

**Artikel-Nr.:** 045

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 200 g  
Faltschachtel à 500 g