

PUFAS Tapeten-Kleister - Normalkleister

Hochwertiger Tapetenkleister mit Methylcellulose für Papiertapeten

Anwendungsbereich: *PUFAS Tapeten-Kleister* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Stärkeether
Schüttgewicht:	ca. 0,40 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und Anstriche mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln. Farbliche Verunreinigungen, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit *PUFAS Tapetengrund weiß*.

Verarbeitung: *PUFAS Tapeten-Kleister* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 30 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die Tapeten mit *PUFAS Tapeten-Kleister* gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	125-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 80	10	60 - 80 m ²
leichte Tapeten	1 : 70	8 3/4	50 m ²
normale Tapeten	1 : 60	7 1/2	40 m ²
schwere Tapeten	1 : 50	6 1/4	30 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 05

Gebindegrößen: Faltschachtel à 125 g